

ImagePerfect™ 2820-200 ist ein mattes Laminat mit einem permanenten Kleber. Das Produkt wurde speziell für die Laminierung von Druckfolien entwickelt.

IP 2820-200

ImagePerfect™ 2820-200 ist ein monomeres Laminat mit nicht wandernden Weichmachern und UV-Stabilisatoren, die eine gute Haltbarkeit gewährleisten. Das Produkt ist für flache Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. IP 2820-200 kann für den Schutz von Dekorationen, Schaufensterwerbung oder Fahrzeugwerbung verwendet werden. Das Laminat eignet sich für die Druckfolien IP 2511, IP 2512, IP 2513, IP 2514, IP 2524, IP 2524PA, IP 2525, IP 2525PA, IP 2526, IP 2526PA, IP 2527, IP 2528, IP 2529, IP 2530 und IP 2531.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Monomeres Laminat
FARBE	Transparent matt
STÄRKE OBERMATERIAL	80μ
GEWICHT	N/A
KLEBSTOFF	Acrylat, permanent
KLEBKRAFT	16N / 25mm (Finat TM 1/24h)
ABDECKUNG	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m ²
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +80°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	3 Jahre
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© November 2017 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Das Druckergebnis kann je nach Art der Druckdaten / Dateien, Anwendungen, Medien, Umgebungs- oder Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeiten oder weiteren Faktoren variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken, sind ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung sollte die Eignung dieses Materials für den spezifischen Einsatz geprüft werden. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Pflege und Instandhaltung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

Printmedien müssen vor der weiteren Verarbeitung, wie Laminierung, Überlackierung oder Verklebung vollständig getrocknet sein, da verbleibende Lösemittel die Produkteigenschaften negativ verändern könnten. Um ein bestmögliches Druckresultat zu erzielen, sollte das zum Material passende ImagePerfect™ Printprofil verwendet werden.